

**ZKK**  
s.r.o.

**ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.**  
**STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.**

Zkušební laboratoř č. 1046 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018  
Testing Laboratory No. 1046 accredited by Czech Accreditation Institute in accordance with EN ISO/IEC 17025:2018  
Husova 2274, 508 01 Hořice, Czech Republic, tel.: +420493623478, e-mail: azl@zkk.cz



Číslo zakázky a protokolu : 248/23  
Počet výtisků : 2  
Výtisk číslo : 1

**PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH KAMENIVA**  
**NESTMELENÁ SMĚS KAMENIVA MZK frakce 0/32**  
**PRŮKAZNÍ ZKOUŠKA**

Zákazník : **BASALT s.r.o.**  
Všechlapy č.e. 3  
471 71 Zabrušany

Provozovna : **MĚRUNICE**

Hornina : **Čedič**

Druh kameniva : **Přírodní drcené**

Datum vydání protokolu : **1.3.2023**

Schválil : **Jaroslava Soukupová**  
zástupce vedoucího zkušební laboratoře

Protokol obsahuje 6 stran (včetně titulní).  
Protokol byl vystaven ve dvou vyhotoveních.  
Výtisk číslo 1 obdržel zákazník, výtisk číslo 2 si ponechal vykonavatel.



## 1. PŘEDMĚT ZKOUŠEK

Vzorek byl odebrán a zaevidován takto :

Zakázka číslo	248/23
Místo odběru	Skládka
Popis technologie <sup>*)</sup>	Míchací zařízení VVV Most spol. s r.o., č. Z/34/13/021
Datum odběru	22.2.2023
Odběr provedl za ZL	J. Kavan
Zástupce zákazníka	T. Hrdina
Datum provedení zkoušek	23.2.2023 - 28.2.2023
Místo provedení zkoušek	ZL Hořice

Vzorek kameniva			
Výrobek	Složení směsi <sup>*)</sup>	Číslo vzorku	Hmotnost v kg
Nestmelená směs MZK frakce 0/32	0/4 30 %	519/23	80
	0/8 30 %		
	8/32 40 %		

<sup>\*)</sup>Informace poskytnutá zákazníkem.

## 2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUŠEK

Na základě objednávky IO 077/23 byly provedeny zkoušky vlastností výrobku pro použití podle:

ČSN EN 13285 ed. 2  
ČSN 73 6126-1

Nestmelené směsi - Specifikace  
Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody

U všech zkoušek byla splněna podmínka o počtu souběžných stanovení a dodrženy požadavky na zkušební prostředí. Použité přístroje a zařízení jsou metrologicky navázané ve shodě s metrologickým řádem ZL a odpovídají požadavkům ČSN EN 932-5.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou založeny na standardní nejistotě měření násobené koeficientem rozšíření  $k = 2$ , což pro normální rozdělení poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95 %.

## 3. POUŽITÉ POSTUPY A ZKUŠEBNÍ METODY

### Odběr vzorků kameniva

podle ČSN EN 932-1.

### Zmenšování laboratorních vzorků

podle ČSN EN 932-2.

### Stanovení zrnitosti - Síťový rozbor

podle ČSN EN 933-1.

Hodnota rozšířené nejistoty měření zkušební metody je pro stanovení jemných částic 0,2 % hm. a pro stanovení síťového rozboru 0,8 % hm.

### Zkouška ekvivalentu písku

podle ČSN EN 933-8+A1.

Hodnota rozšířené nejistoty měření zkušební metody je 2,0.

### Stanovení meze plasticity

podle ČSN EN ISO 17892-12, kap 5.5.

Hodnota rozšířené nejistoty měření zkušební metody je 4,4 % hm.

### Stanovení vlhkosti sušením v sušárně

podle ČSN EN 1097-5.

Hodnota rozšířené nejistoty měření zkušební metody je 0,4 % hm.



**Stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška**

podle ČSN EN 13286-2.

Hodnota rozšířené nejistoty měření zkušební metody je pro stanovení vlhkosti 0,1 %  
a pro stanovení objemové hmotnosti 21 kg/m<sup>3</sup>.

**Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti  
a lineárního bobtnání**

podle ČSN EN 13286-47.

Hodnota rozšířené nejistoty měření zkušební metody je 1 %.



#### 4. VÝSLEDKY ZKOUŠEK

### PŘEHLED VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK KAMENIVA - PRŮKAZNÍ ZKOUŠKA NESTMELENÁ SMĚS KAMENIVA MZK frakce 0/32

Zakázka číslo : 248/23

Místo odběru : Skládka

Vzorek číslo : 519/23

Provozovna : MĚRUNICE

Datum odběru : 22.2.2023


Hornina : Čedič

Odběr provedl za ZL : J. Kavan

Zástupce zákazníka : T. Hrdina

Stanovení zrnitosti podle ČSN EN 933-1, metodou prosévání po zmenšení vzorku dělením.

Velikost otvorů sítá	Požadavky pro kategorii G <sub>A</sub>	Propad sítím
mm	mm	% hm.
90	-	100,0
63	-	100,0
45	-	100,0
31,5	-	98,7
16	63 - 77	73,6
8	43 - 57	55,7
4	30 - 42	41,1
2	22 - 33	26,5
1	15 - 30	16,6
0,5	5 - 15	10,8
0,250	-	7,4
0,125	-	5,3
0,063	-	4,2



Vlastnost	Zkušební metoda	Jednotky	Hodnota	Požadavky ČSN 73 6126-1
Obsah jemných částic <i>f</i>	ČSN EN 933-1	% hm.	4,2	2 - 9
Zkouška ekvivalentu písku <i>SE<sub>4</sub></i>	ČSN EN 933-8+A1, příl. A	-	70	-
Vlhkost	ČSN EN 1097-5	% hm.	4,9	-
Mez plasticity <i>w<sub>p</sub></i>	ČSN EN ISO 17892-12, kap. 5.5	%	Neplasticita	-
Laboratorní suchá objemová hmotnost (modifikovaná Proctorova zkouška)	ČSN EN 13286-2, čl. 7.5	kg/m <sup>3</sup>	2360	-
Optimální vlhkost ztuhněné směsi	ČSN EN 13286-2, čl. 7.5	%	5,1	-
Poměr únosnosti (CBR) po nasycení 96 hodin	ČSN EN 13286-47	%	110	min. 100


Zrnitost vyhovuje pro kategorii G<sub>A</sub>.



## PROCTOROVA ZKOUŠKA (MODIFIKOVANÁ)

podle ČSN EN 13286-2

### GRAFICKÉ VYJÁDRĚNÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI A VLHKOSTI NESTMELENÉ SMĚSI MZK frakce 0/32



Vlhkost směsi v % hmotnosti



