

Prohlášení o vlastnostech

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011

č.M02/2016



Kód výrobku: HDK 32/63

Identifikace stavebního výrobku: Přírodní drcené kamenivo – frakce 32/63

Použití:

- EN 12620:2002+A1:2008 Kamenivo do betonu
EN 13043:2002/AC:2004 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové úpravy vozovek pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
EN 13242:2002+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

Výrobce:

Basalt s.r.o.
Všechny č.e.3, 417 71 Zabušany
IČ: 44564368

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: 2+

Oznámený subjekt:

Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., Pobočka Teplice, Tolstého 447, 415 03 Teplice, oznámený subjekt č.1020
provedl posouzení a ověřování stálosti vlastností podle systému 2+
a vydal Osvědčení o shodě řízení výroby č. **1020-CPR-040 019624**

Základní charakteristika dle Přílohy ZA	Vyjádření	Kategorie, hodnota podle EN 12620+A1	Kategorie, hodnota podle EN 13043	Kategorie, hodnota podle EN 13242+A1
Frakce kameniva	Označení d/D	32/63	32/63	32/63
Zrnitost	Kategorie	G _c 85/20	G _c 90/10	G _c 80-15
Meze a tolerance pro zrnitost HK na mezilehlém síti	Kategorie	NPD	NPD	NPD
Propad na mezilehlém síti	Deklarovaná hodnota	---	---	---
Tvar zrn hrubého kameniva - index plochosti	Kategorie	NPD	NPD	NPD
Tvar zrn hrubého kameniva - tvarový index	Kategorie	Sl ₁₅	Sl ₁₅	Sl ₂₀
Obsah schránek živočichů	Kategorie	NPD	---	---
Obsah jemných částic	Kategorie	f _{1,5}	f _{0,5}	f ₂
Kvalita jemných částic	Vyhovuje/nevyhovuje Kategorie Deklarovaná hodnota	---	NPD	NPD
Odolnost proti drcení hrubého kameniva	Kategorie	LA _{RB} 14	LA ₁₅	LA ₂₀
Odolnost proti otěru hrubého kameniva - v suchém stavu - v mokřém stavu	Kategorie	M _{DE} 10 M _{DE} 15	M _{DE} 10 M _{DE} 15	M _{DE} 20
Odolnost proti ohladitelnosti hrubého kameniva	Kategorie	PSV ₅₃	PSV ₅₃	---
Odolnost proti povrchovému obrušování	Kategorie	NPD	NPD	NPD
Odolnost proti obrušování s hroty	Kategorie	NPD	NPD	NPD
Chloridy	Deklarovaná hodnota	≤ 0,01%Cl	---	---
Sírany rozpustné v kyselině	Kategorie	AS _{0,2}	---	AS _{0,2}
Celková síra	Vyhovuje/nevyhovuje	vyhovuje	---	S ₁
Obsah humusovitých částic drobného kameniva	Vyhovuje/nevyhovuje	NPD	NPD	NPD
Složky přírodního kameniva, které ovlivňují průběh tuhnutí a tvrdnutí betonu a směsi stmelené hydraulickými pojivy	Vyhovuje/nevyhovuje	NPD	NPD	NPD

Obsah oxidu uhličitého v drobném kamenivu pro obrusné vrstvy betonových vozovek	Deklarovaná hodnota	NPD	NPD	NPD
Objemová stálost - smršťování při vysychání	Vyhovuje/nevyhovuje	NPD	NPD	NPD
Objemová hmotnost	Deklarovaná hodnota	3,00 – 3,08 Mg/m ³		
Nasákavost	Deklarovaná hodnota	WA ₂₄ <1,5%	WA ₂₄ <1,5%	WA ₂₄ <1,5%
Odolnost HK proti zmrazování a rozmrazování	Kategorie	F ₁	F ₁	F ₁
Afinita mezi hrubým kamenivem a asfaltovým pojivem	Deklarovaná hodnota	---	NPD	---
Rozpadavost čediče - ztráta hmotnosti po vaření	Deklarovaná hodnota	---	≤ 1	≤ 1
Rozpadavost čediče - zvýšení hodnoty součinitele LA	Kategorie	---	≤ 8	≤ 8
Odolnost vůči tepelným šokům	Deklarovaná hodnota	---	NPD	---
Alkalicko-křemičitá reakce	Deklarovaná hodnota	vyhovuje	---	---

Další charakteristiky

Sypná hmotnost	Deklarovaná hodnota	1,50- 1,56 Mg/m ³
Obsah lehkých znečišťujících částic	Deklarovaná hodnota	≤ 0,05% hm.
Použitá surovina	Petrografický název	Čedič

Vlastnosti výrobku vyrobené v místě výroby Měrunice (Kód výrobku HDK 32/63) je ve shodě s vlastnostmi uvedenými v prvním sloupci tabulky tohoto prohlášení a v odpovídající kvalitě podle příslušného sloupce.

Toto prohlášení o vlastnostech vydává na svou výhradní odpovědnost výrobce Basalt s.r.o., Všechlapy č.e.3, 417 71 Zabušany.

Jménem výrobce: Ing. Kamila Schwertschalová, Manager kvality, v.r.

Ve Všechlapech, dne 31.12.2023